

# Honeywell ACumist D-6

## 微粉状聚乙烯均聚物

ACumist D-6 产品是一种微粉状聚乙烯均聚物，适用于通用和高光泽的溶剂型涂料、染色剂、罩光油和平板油墨等。较经济的一种产品，兼顾成本和性能，可提供：

- 光泽度降低少
- 出色的滑爽性
- 良好的耐磨性
- 优异的抗粘连性

ACumist D-6 的平均粒径在 6.0 至 7.5 微米之间，其最大颗粒为 22 微米。对需要更大粒径的应用，可选择 ACumist D-9。和所有 ACumist 产品一样，它们在室温下不溶于溶剂以及基于紫外线的单体和低聚物。

### 材料规格：

粒径	测试方法	规格
- 平均值	MSPI	6.0 – 7.5 $\mu\text{m}$
- 最大颗粒	MSPI	99.90% < 22.00 $\mu\text{m}$

### 典型特性：

特性	值
融滴点	118°C (224°F)
密度	0.94 g/cc
硬度	< 1.0 dmm
酸值	0 mg KOH/g

### 产品形态和包装：

ACumist D-6 为白色细粉末，基本不含杂质。采用 20 公斤 (44 磅) 装牛皮袋包装，以货盘的形式运输，每个货盘 40 袋，净重 800 公斤 (1764 磅)，外面采用延展包装。满载货盘长 1.37 米、宽 1.14 米、高约 1.52 米 (54 英寸 x 45 英寸 x 60 英寸)。

### 安全防范：

当采用行业通行的卫生规程进行接触控制时，ACumist 产品可被视为对人体健康和环境无害的物质。然而，由于聚烯烃小颗粒具有可燃性并能够积聚静电，因此若是这些产品处理不当，则会发生危险情况 (包括粉尘爆炸和可燃性气体着火)。请查询我们的材料安全数据表，了解具体的安全处理建议。

#### 办事处

#### 霍尼韦尔 公司总部

101 Columbia Road  
Morristown NJ, 07962  
技术支持: +1-973-455-5382  
客户服务: +1-973-455-2145  
美国免费电话:  
技术支持: +1-800-451-9961  
客户服务: +1-888-245-4738

#### 欧洲 / 中东 / 非洲 / 印度

#### 霍尼韦尔欧洲 NV 专用添加剂公司

Haasrode Research Park Grauwmeer I  
B-3001 Heverlee, Belgium  
电话: +32-16-391-211  
传真: +32-16-391-371

#### 亚太地区

#### 霍尼韦尔

中国上海市浦东新区  
张江高科技园区李冰路 430 号  
邮编: 201203  
电话: +8621 2894-2000

网站: [www.ac-wax.cn](http://www.ac-wax.cn)

免责声明: 虽然霍尼韦尔已尽量保证本材料中所有陈述和信息的准确性与可靠性, 但对此不承担任何明示或暗示的保证或担保。本材料中提供的信息并不能免除用户自行执行的测试和试验的责任, 并且用户须承担信息使用和所获结果的全部风险和责任。在此做出的关于材料和工艺使用的声明或建议, 并不代表或担保此类使用不会侵犯专利, 也不表示建议侵犯任何专利。用户不应该认为本材料中已列明了所有毒性数据和安全措施, 或认为不再需要其他措施。

